PROHET PROFESSIONAL LINE

HARDENER EPOXY - S 1500

Tužidlo do epoxidových náterových hmôt

Charakteristika:
Roztok na báze alifatického aduktu polyaminu a organických rozpúšťadiel.

Pomer miešania náterovej hmoty PROHET radu EPOXY a tužidla je stanovený v príslušnom technickom liste a na etikete výrobku. Tužidlo sa dávkuje pred prídavkom riedidla. Potom sa dôkladne premieša. Po nadávkovaní tužidla začne plynúť tzv. doba životnosti zmesi (pot life). Po uplynutí tejto doby je zmes už nepoužiteľná na ďalšie spracovanie. Konkrétna minimálna doba životnosti je uvedená v technickom liste a na etikete výrobku.

Stuženú zmes nie je vhodné nechávať na priamom slnku alebo pri iných zdrojoch tepla, výrazne sa tým skracuje jej životnosť. Bližšie informácie poskytne výrobca.

Parametre výrobku:

Sušina	44 % hm.
Hustota	0,95 g.cm^{-3}
Viskozita	200 – 600 mPa.s / 23°C
VOC	515 g/l (0,55 kg/kg)
TOC	420 g/l (0,440 kg/kg)
Vzhľad	žltkastá stredne viskózna kvapalina

Aplikácia:

Pomer tuženia	Viď technický list príslušnej náterovej hmoty EPOXY
Teplota spracovania	5°C – 25°C, vyššie teploty skracujú dobu životnosti zmesi
Záručná doba	24 mesiacov od dátumu výroby

Upozornenie:
Tužidlo po otvorení čo najskôr spracujte alebo urýchlene hermeticky uzavrite. Nemeňte stanovený pomer miešania farby a tužidla, dochádza tak k výrazným zmenám vlastností výrobku.

Údaje obsiahnuté v tomto dokumente vychádzajú z príslušnej podnikovej normy, z aktuálnych znalostí a skúseností. Parametre výrobku sú uvádzané prevažne formou priemerných hodnôt. Skutočné hodnoty parametrov daného výrobku a ich povolené rozpätia sú súčasťou príslušného atestu kvality. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku a za postupy spracovania, ktoré sú mimo jeho vplyvu a kontroly. Výrobca si vyhradzuje práva na prípadnú zmenu či doplnenie údajov, preto nie sú odberatelia a spracovatelia zbavení povinnosti overiť si ich aktuálnosť.