

## TOP ACRYL - S 4110 / SM

### Akrylátový email polomatný rýchloschnúci

Rozpúšťadlová akrylátová polomatná vrchná farba, jedno-komponentná. Kombinuje sa s vhodnou základnou protikoróznou farbou PROHET radu PRIMER COAT alebo PRIMER ACRYL, prípadne podľa odporúčania výrobcu. V koróznom prostredí C2 sa dá použiť priamo na kov.

#### Charakteristika:

Výrobok je určený na všeobecné použitie bez nárokov na mechanickú a chemickú záťaž. Vhodný na nízke až stredné korózne zaťaženie. Typickým použitím sú základné nátery oceľových konštrukcií, poľnohospodárskej techniky, odpadových a skladových kontajnerov, stavebných oceľových prvkov a pod. Fyzikálny spôsob zasychania predurčuje výrobku obmedzenú odolnosť voči rozpúšťadlám a niektorým čistiacim prostriedkom.

interiér - exteriér • vhodný pre korózne prostredie C2, C3 • teplotná odolnosť do 90 °C • jednoduché spracovanie • aplikovateľnosť striekaním vrátane airless • veľmi rýchle zasychanie a vyzrievanie • limitovaná svetlostálosť

#### Parametre výrobku:

<b>Sušina</b>	67 % hm.	-
	49 % obj.	-
<b>Hustota</b>	1,3 g.cm <sup>-3</sup>	-
<b>Výdatnosť</b>	9,0 m <sup>2</sup> /kg	40 µm DFT
<b>Zasychanie</b>	30 min	proti prachu (23 °C, 40 µm DFT)
	6 hod	zaschnuté (23 °C, 40 µm DFT)
	1 hod	prelakovateľné (23 °C, 40 µm DFT)
<b>Príľnavosť</b>	st. 0 - 1	oceľ
<b>Lesk</b>	<30 GU	polomatný /60°, okrem metalických odtieňov
<b>VOC</b>	440 g/l (0,330 kg/kg)	-
<b>TOC</b>	390 g/l (0,290 kg/kg)	-
<b>VOC aplikačné</b>	<500 g/l	max. VOC farby v aplikačnom stave (10 % hm. riedidla)
<b>Vzhľad</b>	-	homogénna pigmentovaná viskózna kvapalina
<b>Odtiene</b>	-	RAL, vzor

#### Aplikácia:

<b>Riedidlo</b>	THINNER ACRYL – S 0100	
<b>Riedenie</b>	0 až 5 % hm.	airless
	5 až 15 % hm.	vzduchové striekanie
	0 až 10 % hm.	natieranie štetcom
<b>Príprava podkladu</b>	STN EN ISO 8504, príp. podľa ďalších špecifických požiadavok na PÚ	
<b>Teplota</b>	min. 5 °C	podklad a okolité prostredie
	min. +3 °C	odstup od teploty rosného bodu
<b>Záručná doba</b>	-	24 mesiacov od dátumu výroby

- V prípade viacrstvových nánosov dodržiavajte dobu prelakovateľnosti. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach (nízka teplota, vysoká vlhkosť vzduchu) úmerne prispôbte dobu prelakovania.
- V jednom aplikačnom kroku neaplikujte hrúbku vyššiu ako 60 µm DFT.
- Pokiaľ je vrchná farba kombinovaná so základnou farbou Primer ACRYL alebo sa nanáša vo viacerých vrstvách, odporúča sa aplikovať iba metódou striekania (vzduchovým alebo airless).
- Bližšie aplikačné inštrukcie a odporúčania poskytne výrobca.
- Pre stredné korózne zaťaženie sa uvažuje kombinácia so základnou farbou. Viac informácií poskytne výrobca.