

CLEAR ACRYL - W 6130 / G

HODOKOR – LV 30-1

Vodou riediteľný lak na dočasnú ochranu kovových povrchov

Vodou riediteľný lak s obsahom korózných inhibítorov. Nanáša sa priamo na kov (oceľ, liatina). Služi prevažne ako dočasná protikorózna ochrana počas manipulácie, skladovania a prepravy výrobkov. Transparentný variant umožňuje posudzovať kvalitu podkladu aj po nástreku laku.

Charakteristika:

Výrobok je určený na dočasnú ochranu ocele a liatiny pred pôsobením poveternostných vplyvov. Spravidla sa ochranná funkcia predpokladá v dĺžke do 6 mesiacov od nástreku laku. Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách. Lak je možné sušiť za teplôt do 60 °C. Nanáša sa na čistý povrch bez mastnoty a korózie pri teplotách nad +12 °C. Súvislá nepoškodená vrstva laku môže následne slúžiť ako základný náter pod vrchné farby (napr. PROHET ACRYL W)

interiér - exteriér • vhodný pre korózne prostredie C2, C3 • obsah korózných inhibítorov • teplotná odolnosť do 90 °C • jednoduché spracovanie
• nízka hladina VOC • veľmi rýchle schnutie

Parametre výrobku:

Sušina	40 % hm. 38 % obj.	
Hustota	1,0 g.cm ⁻³	
Výdatnosť	9,5 m ² /kg	40 µm DFT
Zasychanie	30 min 10 hod	proti prachu (23 °C, 40 µm DFT) zaschnuté (23 °C, 40 µm DFT)
Prilnavosť	10 hod	prelakovateľné (23 °C, 40 µm DFT)
Lesk	st. 0-1	oceľ
VOC	>60 GU	lesklý /60°
TOC	<40 g/l (0,03 kg/kg)	
Vzhľad	<25 g/l (0,02 kg/kg)	mliečne zafarbená kvapalina
Odtiene	-	0011-transparent, 0029-čierny

Aplikácia:

Riedidlo	pitná voda	
Riedenie	0 – 5 % 5 až 15 % hm.	airless striekanie vzduchové striekanie
Príprava podkladu	Na čistenie štetcov a aplikačných pomôcok použite pred ich zaschnutím vodu	
Teplota	STN EN ISO 8504, príp. podľa ďalších špecifických požiadavok na PÚ	podklad a okolité prostredie
Záručná doba	min. 12 °C min. +3 °C	odstup od teploty rosného bodu
	-	12 mesiacov od dátumu výroby

- Lak nanášajte v 1 až 2 vrstvách na suchý a čistý podklad.
- V jednom aplikačnom kroku neaplikujte vyššiu hrúbku ako 40 - 60 µm DFT.
- Bližšie aplikačné inštrukcie a odporúčania poskytnie výrobca.
- Chráňte pred mrazom (pri skladovaní a manipulácii).
- Po skončení prác obsah dôkladne uzatvorte.