PROHET PROFESSIONAL LINE

HARDENER PUR - S 1770

Tužidlo do polyuretánových náterových hmôt s rýchlym vytvrdzovaním

Charakteristika:
Roztok na báze aromatického polyizokyanátu a organických rozpúšťadiel.

Pomer miešania náterovej hmoty PROHET radu PUR a tužidla je stanovený v príslušnom technickom liste a na etikete výrobku. Tužidlo sa dávkuje pred prídavkom riedidla. Potom sa dôkladne premieša. Po nadávkovaní tužidla začne plynúť tzv. doba životnosti zmesi (pot life). Po uplynutí tejto doby je zmes už nepoužiteľná na ďalšie spracovanie. Konkrétna minimálna doba životnosti je uvedená v technickom liste a na etikete výrobku.

Stuženú zmes nie je vhodné nechávať na priamom slnku alebo pri iných zdrojoch tepla, výrazne sa tým skracuje jej životnosť. Bližšie informácie poskytne výrobca.

Parametre výrobku:

Sušina	30 % hm.
Hustota	0,99 g.cm^{-3}
Výtoková doba	20 – 35 s / DIN F4, 23°C
VOC	680 g/l (0,690 kg/kg)
TOC	425 g/l (0,430 kg/kg)
Vzhľad	bezfarebná kvapalina

Aplikácia:

Pomer tuženia	Viď technický list príslušnej náterovej hmoty PUR
Teplota spracovania	5°C – 25°C, vyššie teploty skracujú dobu životnosti zmesi
Záručná doba	24 mesiacov od dátumu výroby

Upozornenie:
Tužidlo po otvorení čo najskôr spracujte alebo urýchlene hermeticky uzavrite. Tužidlo reaguje s vlhkosťou vzduchu a dochádza k jeho postupnej degradácii. Nemeňte stanovený pomer miešania farby a tužidla, dochádza tak k výrazným zmenám vlastností výrobku.

Údaje obsiahnuté v tomto dokumente vychádzajú z príslušnej podnikovej normy, z aktuálnych znalostí a skúseností. Parametre výrobku sú uvádzané prevažne formou priemerných hodnôt. Skutočné hodnoty parametrov daného výrobku a ich povolené rozpätia sú súčasťou príslušného atestu kvality. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku a za postupy spracovania, ktoré sú mimo jeho vplyvu a kontroly. Výrobca si vyhradzuje práva na prípadnú zmenu či doplnenie údajov, preto nie sú odberatelia a spracovatelia zbavení povinnosti overiť si ich aktuálnosť.

HET SLOVAKIA, s. r. o. | Esterházyovcov 1549/25, 924 01 Galanta | tel.: +421 905 658 584 | e-mail: predaj@hetslovakia.sk | www.het.sk